

Темацинк 88 - Temazinc 88

ТИП	Двухкомпонентная, эпоксидная, цинкнаполненная краска с отвердителем на основе полиамида.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется в качестве грунтовки в эпоксидных, полиуретановых, акриловых и хлорокаучуковых системах для окраски стальных поверхностей, подвергающихся сильным атмосферным нагрузкам. Можно применять без поверхностной покрывной краски при окраске объектов, подвергающихся атмосферным нагрузкам.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Рекомендуется для окраски мостов, кранов и стальных каркасов, а также для окраски стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленности, как, например, трубных эстакад, конвейеров и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Обеспечивает катодную защиту при механических повреждениях.

Оттенки цвета Серый.

Степень блеска Матовая

Расход	Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
	сухой	мокрой	
	40 мкм	80 мкм	12.5 кв.м/л
	80 мкм	160 мкм	6.25 кв.м/л

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта.

Растворитель 1031

Соотношения смешивания
 Основа - 3 части по объему, код 008 7406
 Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 7440

Способ нанесения Безвоздушное распыление или кистью.

Жизнеспособность смеси (+20 °C) 8 часов (23 °C / 74 °F).

Время высыхания	Толщина сухой пленки 40 мкм	+ 5 °C	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
	От пыли, спустя	50 мин	20 мин	10 мин	5 мин
	На отлип, спустя	2 ч	1 ч	30 мин	15 мин
	Межслойная выдержка, как минимум	5 ч	3 ч	1 ч	30 мин

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток 55 ± 2 % по объему (ISO 3233)

Плотность 2.4 кг / л (готовой к применению смеси).

Код Основа - 008 7406, отвердитель - 008 7440.

Темацинк 88 - Temazinc 88

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C/38°F выше точки росы воздуха.
Предварительная подготовка	Удалить загрязнения, соли, смазочные материалы и масла соответствующим способом. (ISO 12944-4) Стальные поверхности: Обработка струйной очисткой до степени тщательности Sa2 1/2 (SFS-ISO 8501-1).
Покрывная окраска	Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГФ Праймер, Темакоут ХБ Праймер, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темакоут ГС 50, Темакоут РМ 40, Темакоут ХБ 30, Темакоут СПА, Темабонд, Темаклор 40, Темакрил АР 50 и Теманил МС Праймер.
Окраска	Безвоздушным распылением или кистью. В процессе проведения окрасочных работ рекомендуется постоянно смешивать краску роторным смесителем. В зависимости от метода нанесения краску разбавлять на 0-5% по объему. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015"-0,021" и давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. Острые ребра, углы, сварные швы и прочие труднодоступные места обработать кистью перед распылением. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске.
Смешивание компонентов	Соотношение смешивания 3:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки.
Очистка инструментов	Растворитель 1031.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержит 460 ± 20 г / литр краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 5% по объему) составляет 490 г/л.

Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.